

ORBILAN PE 500 R (Polyethylen, PE-HMW reprocessed)

		Richtwert typical value	Einheit Unit	Prüfmethode Test method
Werkstofffarbe	material colour	schwarz-bunt, konfetti black-multicoloured, confetti		
mittleres Molekulargewicht	average molecular weight	~ 0,5	10 ⁶ g/mol	
Dichte	mass density	0,96	g/cm ³	ISO 1183
Wasseraufnahme	absorption of water	≤ 0,01	%	
mechanische Eigenschaften		mechanical properties		
Streckspannung	yield stress	~ 20	MPa	ISO 527
Bruchdehnung	tensile stress at break	-	%	ISO 527
E-Modul aus dem Zugversuch	modulus of elasticity in tension	-	MPa	ISO 527
Kugeldruckhärte	ball indentation hardness	50	MPa	ISO 2039-1
Shore-Härte	hardness shore	D63	-	ISO 868
Charpy Kerbschlagzähigkeit	charpy impact strength	-	kJ/m ²	ISO 11542-2
Verschleiß	wear resistance	≥ 400	-	Sand-Slurry
dynamischer Reibungskoeffizient	dynamic coefficient of friction	~ 0,25	-	
thermische Eigenschaften		thermal properties		
Dauergebrauchstemperatur	permanent temperature	-60 ... +80	°C	
Schmelztemperatur	melting point	+135	°C	ISO 3146
Längenausdehnungskoeffizient	thermal length expansion coefficient	(+23 ... +80°C)	1,5 ... 2	10 ⁻⁴ K ⁻¹ DIN 53 752
Wärmeleitfähigkeit	thermal conductivity	(+23°C)	0,4	W/(m · K)
Elektrische Eigenschaften		electrical properties		
spezifischer Durchgangswiderstand	volume resistivity	-	Ω · cm	IEC 60093
spezifischer Oberflächenwiderstand	surface resistivity	-	Ω	IEC 60093
Lebensmittelanwendungen		food contact applications		

Erfüllt nicht die Anforderungen.
Does not meet the requirements.

Diese Produktinformation basieren auf den derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Die technischen Richtwerte beziehen sich auf eine 40mm starke gepresste Platte und können prozessbedingt in Abhängigkeit von der Stärke variieren. Sie befreien den Anwender, auf Grund der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Für eine ausführliche technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

This product information based on our present know-how and experience. These technical values relate to a 40mm thick pressed sheet. These values can be different depending on the thickness. We strongly recommend doing application tests, because of the different influence of processing. They are typical values, not to be construed as specification, so there are no legal rights depending on this table. Respect trade mark rights if necessary. Feel free to contact us for additional technical information.

11.2010

ORBILAN GmbH Kunststoffwerk

Eichenkamp 34
48720 Rosendahl
Germany

Telefon: +49 2547 9301 0
Telefax: +49 2547 9301 15
E-Mail: info@ORBILAN.de
Internet: www.ORBILAN.de

Hauptsitz: Rosendahl, Germany
Handelsregister: Amtsgericht Coesfeld
Handelsregister-Nr.: HR B 1368
VAT-ID: DE 124468483
Steuernummer.: 312 5821 0940

Geschäftsführer
Josef Schwietering
Stefan Wüpping
Marco Schwietering
Detlev Nöldge