

ORBILAN RUBBERLEN

Beständigkeit gegenüber Chemikalien

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über Beständigkeit der Werkstoffe ORBILAN RUBBERLEN 55 und ORBILAN RUBBERLEN 70 gegenüber Chemikalien.

Die Angaben der nachfolgenden Tabelle beziehen sich auf einen Probekörper, der nach 28 Tagen ohne mechanische Beanspruchung in der betreffenden Substanz verblieben ist.

Zeichenerklärung

- + widerstandsfähig
- bedingt widerstandsfähig
- nicht widerstandsfähig
- * bzw. Siedetemperatur
- ▽ Verfärbungen sind möglich

Tabelle

A

Substanz	Konzentration	23 °C
Aceton		○
Alkoholische Getränke		+
ASTM - Öl Nr. 3		-

B

Substanz	Konzentration	23 °C
Bremsflüssigkeit		+

E

Substanz	Konzentration	23 °C
Ethanol		+

K

Substanz	Konzentration	23 °C
Kaliumpermanganat	5%	+
Kühlflüssigkeit	50% Glysantin + 50% Wasser	+
Kraftstoff A	100% Isooctan	-
Kraftstoff C	50% Isooctan + 50% Toluol	-

M

Substanz	Konzentration	23 °C
Methanol		+

N

Substanz	Konzentration	23 °C
Natriumchlorid	15%	+
Natronlauge	50%	+

P

Substanz	Konzentration	23 °C
Propanol		○

S

Substanz	Konzentration	23 °C
Schwefelsäure, wässrig	96 %	+
Seifenlösung	20%	+

W

Substanz	Konzentration	23 °C
Wasser		+
Wasserstoffperoxid	8%	+
Waschlauge	1%	+

02.2011

ORBILAN GmbH Kunststoffwerk

Eichenkamp 34
48720 Rosendahl
Germany

Telefon: +49 2547 9301 0
Telefax: +49 2547 9301 15
E-Mail: info@ORBILAN.de
Internet: www.ORBILAN.de

Hauptsitz:
Handelsregister:
Handelsregister-Nr.:
VAT-ID:
Steuernummer.:
Rosendahl, Germany
Amtsgericht Coesfeld
HR B 1368
DE 124468483
312 5821 0940

Geschäftsführer
Josef Schwietering
Stefan Wüpping
Marco Schwietering
Detlev Nöldge

Für alle Angaben gilt

Diese oben stehenden Produktinformationen basieren auf den Informationen unserer Rohstofflieferanten.

Diese Produktinformation dient allein zu informatorischen Zwecken. Zusicherungen, Garantien und Gewährleistungen können hieraus nicht abgeleitet werden. Sie basieren auf den derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender, auf Grund der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Stoffe, die z.B. durch Verschleppung in geringsten Mengen allgegenwärtig sind und durch die heute verfeinerten Analysemethoden auch in Spuren nachgewiesen werden können, sind in dieser Produktinformation nicht erfasst.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass eine analytische Überwachung möglicher Kontaminationen an unseren Produkten nicht Gegenstand unserer Ausgangskontrolle ist.

02.2011

ORBILAN GmbH Kunststoffwerk

Eichenkamp 34
48720 Rosendahl
Germany

Telefon: +49 2547 9301 0
Telefax: +49 2547 9301 15
E-Mail: info@ORBILAN.de
Internet: www.ORBILAN.de

Hauptsitz: Rosendahl, Germany
Handelsregister: Amtsgericht Coesfeld
Handelsregister-Nr.: HR B 1368
VAT-ID: DE 124468483
Steuernummer.: 312 5821 0940

Geschäftsführer
Josef Schwietering
Stefan Wüpping
Marco Schwietering
Detlev Nöldge